

• HR-820 水性凹版表印乳液

• 产品信息

化学组成:

高分子量的水性丙烯酸聚合物。

典型物化数据:

玻璃化温度 T_g: 40

粘 度: 450 秒 (25°C ;mpa. s)

P H 值: 7

酸 值: 90

分子量: 14500

固含量: 40%

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点:

光泽高，流动性好，色浆存放稳定。适用于有机、无机颜料。

推荐应用:

用于生产水性高固含量的色浆。适合凹版纸张、塑料表印水墨。

• 配方参考

HR820 凹版乳液	20	20	20	20	20
AMP-95	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
DM400 达玛树脂	5	5	5	5	5
3620 蜡粉	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
HH2011X 分散剂	2	2	2	2	1
HD440 润湿剂	1	1	1	1	1
炭黑	12				
PB15:3 酞菁蓝 BGS		12			
PR48: 3 红			12		
PY14#永固黄 2GS				12	
二氧化钛					26
无水乙醇	24.7	24.7	24.7	24.7	11.7
合 计	65	65	65	65	65

以上研磨，细度 D50: 2u

HR830 凹版乳液	35	35	35	35	35
DC51	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
合计	100.2				

*建议配料时直接先液体、后粉体的顺序边分散搅拌边加入的形式，分散均匀，研磨。

• 包装规格

1*1000kg 塑料桶密封包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，置于阴凉干燥处存放，避免冷冻。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洵化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhx.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhx.com