

• HR-830 水性丙烯酸乳液

• 产品信息

化学组成：

自交联的丙烯酸接枝共聚物。

典型物化数据：

外 观：半透明液体

固形份：40

P H 值：7.5-8.8

黏 度（25℃，mPa.s）：500

MFT（℃）：12

中和剂：AMP95

比 重：1.03（25℃，kg/g）

玻璃化温度 Tg：20

*、此数据页给出的数据只是典型数值，并非产品的技术指标。

• 应用信息

特性和优点：

HR830 对水性聚氨酯有较好的配伍性能，可以与纯酒精对冲不析出，耐水性好、对各种带电晕的塑料薄膜有优秀的附着牢度、尤其是对 PVC 有非常优秀的附着力和抗水性能。复溶性能好，长时间连续印刷适应性强。配合达玛树脂可以应用到烟包凹版和利乐包凹版印刷。

推荐应用：

用于薄膜与纸张凹版水性表印印刷油墨。对各种包装薄膜带电晕的 PET、OPP、PA、PE、PVC、尼龙等具有良好的附着力和成膜性。

• 加入方法和加工指导

根据配方需求加入树脂，合理的混合比例，与水、助剂、物料充分混合搅拌均匀。

• 包装规格

1*1000kg 塑料桶密封包装，可按照客户要求选定规格。

• 存储&运输

按照非危险品运输，置于阴凉干燥处存放，避免冷冻。

• 保质期

自生产之日起密闭环境下，未开封产品有效期为自生产之日 12 个月。

本文提供的信息基于我们目前的知识和经验。这些信息仅描述了我们产品的特性，但不暗示任何法律意义上的特性保证。我们建议在使用前测试我们的产品是否适合您的预期用途。对于本文提及的任何产品以及列出的数据或信息，我们不提供任何明示或暗示的保证，包括适销性或特定用途适用性的保证，也不保证此类产品、数据或信息的使用不会侵犯第三方的知识产权。我们保留根据技术进步或进一步发展进行任何更改的权利。此版本取代所有以前的版本。

广州厚洹化学助剂有限公司

公司座机：020-82020897

紧急联系：+86 135 7011 0115

办公地址：广州市增城区宁西街香山大道 8 号 1 栋 702 房

工厂地址：广东省韶关市翁源县万洋产业园 C04-01 地块-30 栋

企业邮箱：hh@gdhhs.com

中文网址：www.gzhouhuan.com（水性分散剂.com）

英文网址：www.gdhhs.com